



MC-TOP B

Mineralinis kietiklis, naudojamas trinčiai atsparioms pramoninės grindims

Produkto savybės

- Didelis atsparumas trinčiai
- Lengvai valomas
- Greitai formuojamas
- Ilgaamžis
- Lengvai apdorojamas

Produkto taikymo sritys

- Produktas tinkantis pramoninių ir komercinių patalpų monolitinėms betonų grindims
- Grindys prekybos centruose ir garažuose

Naudojimas

„MC-TOP B“ – kietiklis naudojamas itin atsparių trinčiai pramoninės paskirties grindų įrengimui. Dengiama ant šviežio betono paviršiaus ir užtrinama betono šlifavimo mašinomis.

Naudojimas

Reikiamas „MC-TOP B“ kiekis tolygiai paskirstomas ant vaikščiojimo apkrovas galinčio priimti betono paviršiaus ir išlyginamas (įtrinamas į betoną) betono šlifavimo įranga.

Kietėjimas

Apdorotos „MC-TOP B“ medžiaga grindys turi būti apsaugotos nuo greitos dehidratacijos, todėl yra būtina naudoti tinkamas apsaugines kietinimo medžiagas, tokias, kaip „Emcoril S“ arba „Emcoril AC“.



“MC-TOP B” techniniai duomenys

Spalva	pilka
Išeiga	apie 5 kg/m ² / 3 mm storio sluoksniui
Paviršiaus tvirtumas	200 N/mm ²
Atsparumas trinčiai (pagal Böhme)	6 cm ³ /50 cm ²
Stipris gniuždant	70 N/mm ²
Stipris lenkiant	10 N/mm ²
Stipris tempiant	≥ 1 N/mm ²

“MC-TOP B” produkto parametrai

Klasė (pagal EN 13813)	DIN EN ISO 9001
Saugojimas	Saugoti nuo šalčio! Tinka sandėliuoti iki 6 mėnesių
Pakuotė	25 kg maišas
Utilizavimas	Tausodami aplinką utilizuokite tik visiškai tuščias pakuotes!

Pastaba: šiame duomenų lape pateikiama informacija paremta mūsų patirtimi ir turimomis žiniomis. Tačiau ji nėra įpareigojanti. Duomenys gali keistis priklausomai nuo dengiamų konstrukcijų, naudojimo būdų, vietos sąlygų. Mūsų teikiama informacija atitinka inžinerinių taisyklių reikalavimus, kurių būtina laikytis skiedinio naudojimo metu. Mūsų įmonė prisiima atsakomybę už šių duomenų tikslumą ir atitikimą mūsų pardavimo, pristatymo ir priežiūros sąlygoms. Mūsų įmonės specialistų rekomendacijos, jeigu jų turinys skiriasi nuo pateikiamos šiame duomenų lape informacijos, galioja tik pateikus jas raštu. Visais atvejais yra būtina laikytis galiojančių inžinerinių taisyklių reikalavimų.

Leidimas 07/14. Buvo atlikti nežymūs šios informacijos pakeitimai. Ankstesni leidimai laikomi negaliojančiais ir netinkamais naudoti. Šis leidimas neteks galios išleidus naują duomenų lapo leidimą

UAB „MC-Bauchemie“ • Veiverių g. 150 • LT-46391 Kaunas • Tel. +370 37 352224 • Fax: +370 37 352097
info.lithuania@mc-bauchemie.com • www.mc-bauchemie.lt